

Dämmkleber FW / Изоляционный клей ФВ

Клей для приклеивания теплоизоляционных плит в фасадных системах alsecco на панельные основания

Область применения	Приклеивание минераловатных и пенополистирольных теплоизоляционных плит на основание из промышленных деревянных панелей в соответствии с DIN 68763, DIN 68705-3 и DIN 68754-1, а также из допущенных строительным надзором плоских прессованных, гипсовых и фиброцементных плит.	
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ■ хорошая адгезивность ■ высокая стойкость 	
Технические характеристики	Связующая база	кополимер дисперсии акрилата
	Удельный вес	ок. 1,65 г/см ³
Способ применения	Подготовительные работы	<ul style="list-style-type: none"> - Панели должны быть установлены ровно, без смещения, поскольку клей дает возможность лишь незначительного выравнивания неровностей. - Кроме того, они должны быть чистыми, сухими и обладать необходимой несущей способностью. В случае сомнения следует провести испытания на прочность приклеивания.
	Подготовка основания	Не требуется при применении в оговоренных в инструкции случаях
	Подготовка раствора	<p>Готов к применению.</p> <p>Развести с помощью электромиксера и, при необходимости, добавить небольшое количество воды до образования требуемой для переработки коэксистенции</p>
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> - нанести клей методом зубчатого основания на плиту утеплителя - стыки теплоизоляционных плит должны оставаться чистыми - непосредственно после нанесения клея прижать плиту к основанию и зафиксировать 	
Расход	<p>ок. 2,0 кг/м²</p> <p>Для определения оптимального расхода провести пробную укладку на объекте</p>	
Погодные условия	При укладке и высыхании температура воздуха должна быть не ниже + 5 °С.	



Способ применения	Время высыхания	ок. 72 часов, в зависимости от поглощающей способности панелей, количества нанесенного клея, а также температуры и относительной влажности воздуха. При дополнительном механическом креплении утеплителя возможно производить дальнейшую обработку раньше.
	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора
	Механическая переработка	Информация по запросу
Форма поставки	Номер артикула	795279
	Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг нетто
	Цвет	Белый
Прочие сведения	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299