

Укладочный раствор А

Минеральный тонкослойный клеевой состав для приклеивания клинкерной и керамической плитки

Область применения	Приклеивание клинкерной и керамической плитки в фасадных системах alsecco и в других системах при соответствующих основаниях	
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ■ высокая погодоустойчивость ■ водоотталкивающие свойства ■ высокая паропроницаемость ■ высокая адгезивность ■ предназначен специально для применения в фасадных системах alsecco 	
Технические характеристики	Связующая база	портландцемент по DIN 1164 дисперсионный порошок синтетической смолы
	Объемная плотность в застывшем виде	ок. 1,55 г/см ³
	Коэффициент сцепляемости с бетоном	≤ 1,0 N/мм ²
Способ применения	Подготовка основания	очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность
	Подготовка раствора	Содержимое мешка (25 кг) развести с помощью электромиксера приблизительно в 6 - 6,5 л воды.
	Обработка	нанести раствор с помощью шпателя на основание и на клинкерную или керамическую плитку, прочесать с помощью зубчатого шпателя. Шаг между зубьями шпателя: <ul style="list-style-type: none"> - керамика 8 мм - клинкер 10 мм - наносить только такое количество раствора, которого достаточно до образования корки до приклеивания
Расход	ок. 5,0 кг/м ² в зависимости от выбранного шага между зубьями шпателя.	
	Для определения оптимального расхода провести пробную укладку на объекте	



Способ применения	Погодные условия	При укладке и высыхании температура воздуха должна быть не ниже + 3 °С. Не проводить работы при прямом солнечном облучении. Внимание: в ветреную погоду время просыхания сокращается
	Время высыхания	ок. 2 – 3 дня, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха
	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора
	Механическая переработка	Информация по запросу
Формы поставки	Номер артикула	795418
	Упаковка	Бумажный мешок 25 кг нетто
	Цвет	Серый
Прочие сведения	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299