

Штукатурка Альсиплан / Alsiplan

Штукатурка на основе синтетической смолы для декоративного оформления оконных проемов

Область применения	Декоративная штукатурка в соответствии с DIN 18558 для внешней отделки обрамления и откосов оконных проемов с высококачественными, чисто минеральными наполнителями и цветовыми пигментами для применения в штукатурных и фасадных системах alsecco.	
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ■ тонкая структура поверхности ■ высокая погодоустойчивость ■ водооталкивающие свойства по DIN 18550 ■ высокая паропроницаемость ■ высокая стойкость к вымыванию дождем ■ широкая цветовая палитра ■ высокая стойкость к механическим нагрузкам ■ высокоэластичная ■ хорошая сцепляемость на всех основаниях ■ фунгицидные свойства 	
Технические характеристики	Связующая база	Терполимерная дисперсия синтетической смолы
	Удельный вес	ок. 1,8 г/см ³
	Диффузионно-эквивалентная толщина воздушной прослойки	s_d : ок. 0,2 м в соответствии с DIN 52615 Предельное значение: $s_d \leq 2,0$ м
	Капиллярное водопоглощение	w : ок. 0,14 кг / (м ² h ^{1/2}) в соответствии с DIN 52617 Предельное значение: $w \leq 0,5$ кг / (м ² h ^{1/2})
Способ применения	Подготовительные работы	Обклеить защитной пленкой оконные отливы и выступающие элементы
	Подготовка основания	<p>Очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность.</p> <p>Перед нанесением декоративной штукатурки рекомендуется обработать поверхности грунтовкой типа П.</p> <p>Материал, имеющий дополнительные фунгицидные свойства, применять на свежих цементных или песчано-цементных основаниях только обработки грунтовкой типа П.</p>



Способ применения	Подготовка основания	Обработать основания по следующим принципам:														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Основание</th> <th>Обработка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Бетон</td> <td>Не требуется</td> </tr> <tr> <td>Штукатурки типа МГ П II, III</td> <td>Не требуется</td> </tr> <tr> <td>Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью</td> <td>Гидротифгрунд</td> </tr> <tr> <td>Фиброцементные плиты</td> <td>Гидротифгрунд</td> </tr> <tr> <td>Штукатурки МГ ПИВ</td> <td>Хафтгрунт П</td> </tr> <tr> <td>Арматоп МП</td> <td>Не требуется</td> </tr> </tbody> </table>	Основание	Обработка	Бетон	Не требуется	Штукатурки типа МГ П II, III	Не требуется	Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью	Гидротифгрунд	Фиброцементные плиты	Гидротифгрунд	Штукатурки МГ ПИВ	Хафтгрунт П	Арматоп МП	Не требуется
	Основание	Обработка														
	Бетон	Не требуется														
	Штукатурки типа МГ П II, III	Не требуется														
	Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью	Гидротифгрунд														
	Фиброцементные плиты	Гидротифгрунд														
	Штукатурки МГ ПИВ	Хафтгрунт П														
Арматоп МП	Не требуется															
Подготовка раствора	Готова к применению															
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> - нанести штукатурку стальным шпателем на толщину зерна и после короткого перерыва растереть круговыми движениями пластмассовым шпателем; - не рекомендуется обработка больших поверхностей, составляющих одно целое, ввиду небольшой толщины слоя. 															
Расход	<p>ок. 1,9 кг/м²</p> <p>Для определения оптимального расхода провести пробное нанесение на объекте</p>															
Погодные условия	<p>При покраске и просыхании температура воздуха должна быть не ниже + 5 °С.</p> <p>Не проводить работы при прямом солнечном облучении.</p> <p>Внимание: в ветреную погоду время высыхания сокращается.</p>															
Время высыхания	ок. 12 – 48 часов, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха															
Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора															
Механическая переработка	Информация по запросу															

Форма поставки	Номер артикула	Белая 796637 Цветная 796638
	Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг нетто
	Цвет	Белый или цветной (колерованный)
Прочие сведения	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Мы не можем предоставить гарантии по всем нашим рекомендациям по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299