

Штукатурка Мультистоун / Multistone

Декоративная штукатурка с гранулатом цветного камня

Область применения	Декоративная штукатурка в виде цветной каменной крошки для наружной и внутренней отделки, а также для применения в многослойных теплоизоляционных системах. Особенно рекомендуется для отделки цокольных частей и лестничных клеток.													
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ■ выдерживает высокую механическую нагрузку ■ хорошо очищается ■ легко наносится и выравнивается, благодаря оптимальному сочетанию зернистости и связующего вещества ■ высокая паропроницаемость ■ высокая трещиностойкость 													
Технические характеристики	Связующая база	Дисперсия чистого акрилата												
	Удельный вес	ок. 1,5 г/см ³												
	Диффузионно-эквивалентная толщина воздушной прослойки (3,0 мм)	s_d : ок. 0,35 м Предельное значение: $s_d \leq 2,0$ м по DIN 52615												
	Капиллярное водопоглощение	w : ок. 0,14 кг / (м ² h ^{1/2}) по DIN 52617 Предельное значение: $w \leq 0,5$ кг / (м ² h ^{1/2}) по DIN 52617												
Способ применения	Подготовительные работы	Обклеить защитной пленкой оконные отливы и выступающие элементы												
	Подготовка основания	<p>Очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность</p> <p>Перед нанесением декоративной штукатурки рекомендуется обработать поверхности грунтовкой типа П в соответствии с цветом штукатурки Мультистоун.</p> <p>Обработать основания по следующим принципам:</p> <table border="1" data-bbox="710 1612 1522 1937"> <thead> <tr> <th>Основание</th> <th>Обработка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Бетон</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Штукатурки типа МГ П II, III</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью</td> <td>Гидро-тифгрунд</td> </tr> <tr> <td>Фиброцементные плиты</td> <td>Гидро-тифгрунд</td> </tr> <tr> <td>Гипсовые плиты</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Основание	Обработка	Бетон	-	Штукатурки типа МГ П II, III	-	Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью	Гидро-тифгрунд	Фиброцементные плиты	Гидро-тифгрунд	Гипсовые плиты
Основание	Обработка													
Бетон	-													
Штукатурки типа МГ П II, III	-													
Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью	Гидро-тифгрунд													
Фиброцементные плиты	Гидро-тифгрунд													
Гипсовые плиты														



	Основание	Обработка
	Бетон	-
	Гипсокартонные плиты	Haftgrund P
	Штукатурки МГ ПИВ	Haftgrund P
	Арматоп МП	-
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> - ведро перед применением тщательно перемешать; - нанести грунтовку стальным шпателем на толщину слоя в 1,5 фракции зерна и выровнять; - поверхности, составляющее одно целое обработать без перерыва материалом одной партии. 	
Расход	<p>ок. 4,5 кг/м²</p> <p>Для определения оптимального расхода провести пробную покраску на объекте</p>	
Погодные условия	<p>При покраске и просыхании температура воздуха должна быть не ниже + 5 °С.</p> <p>Не проводить работы при прямом солнечном облучении, при возможности дождя и повышенной влажности воздуха.</p> <p>Внимание: в ветреную погоду время просыхания сокращается.</p>	
Время просыхания	ок. 12 – 48 часов, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха	
Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора	
Механическая переработка	Информация по запросу	
Форма поставки	Номер артикула	По цетам
	Упаковка	Пластиковое ведро 25 кг нетто
	Цвет	Подкрашенный в соответствии с колористическим альбомом Мультистоун
Прочие сведения	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов



Прочие сведения

Хранение

В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299

alsecco GmbH & Co. KG
Kupferstraße 50
36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330



FASSADENKOMPETENZ