

# Декоративная штукатурка Reiberputz

Декоративная структурная штукатурка на основе синтетической смолы

<b>Область применения</b>	<p>Декоративная штукатурка по DIN 18558 для внешней и внутренней отделки стен и потолков с высококачественными чистыми минеральными наполнителями и цветовыми пигментами.</p> <p>Применяется в фасадных системах alsecco.</p>		
<b>Свойства продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ высокая погодоустойчивость</li> <li>■ водоотталкивающие свойства по DIN 18550</li> <li>■ высокая паропроницаемость</li> <li>■ практически неограниченная цветовая палитра</li> <li>■ высокая стойкость к механическим нагрузкам</li> <li>■ высокоэластичная</li> <li>■ хорошая сцепляемость на всех основаниях</li> <li>■ многообразие фактур благодаря различным размерам зернистости</li> </ul>		
<b>Технические характеристики</b>	Связующая база	Терполимерная дисперсия синтетической смолы	
	Удельный вес	ок. 1,8 г/см <sup>3</sup>	
	Диффузионно-эквивалентная толщина воздушной прослойки (3,0 мм)	$s_d$ : ок. 0,33 м по DIN 52615 Предельное значение: $s_d \leq 2,0$ м	
	Капиллярное водопоглощение	$w$ : ок. 0,13 кг / (м <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) по DIN 52617 Предельное значение: $w \leq 0,5$ кг / (м <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> )	
<b>Способ применения</b>	Подготовительные работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- обклеить защитной пленкой оконные отливы и выступающие элементы</li> <li>- откосы проемов предварительно оштукатурить</li> </ul>	
	Подготовка основания	<ul style="list-style-type: none"> <li>- очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность</li> <li>- перед нанесением декоративной штукатурки рекомендуется обработать поверхности грунтовкой типа П</li> <li>- при нанесении декоративной штукатурки с фунгицидными добавками на свежее основание, содержащее цемент или известь, обработка поверхности грунтовкой типа П обязательна</li> </ul>	



Способ применения	Подготовка основания	обработать основания по следующим принципам:	
		Основание	Обработка
		Бетон	Не требуется
		Штукатурки типа МГ П II, III	Не требуется
		Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью	Грунтовка гидротифгрунд
		Штукатурки типа МГ ПИВ	Грунтовка 1600
		Фиброцементные плиты	Грунтовка гидротифгрунд
		Гипсовые плиты	Грунтовка гидротифгрунд
	Гипсокартонные плиты	Грунтовка 1600	
Подготовка раствора	Готова к применению		
	максимальное содержание воды 1%		
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нанести штукатурку шпателем из нержавеющей стали на толщину фракции зерна и через короткое время растереть ее с помощью пластмассового шпателя вертикально или горизонтально</li> <li>- во избежание образования сгустков в структурном слое части поверхности, составляющее единое целое, обработать без перерыва</li> <li>- фасады с большими площадями поделить на участки, последовательно наносить штукатурку «мокрым по мокрому» и структурировать</li> </ul>		
Расход	Фракция зерна 1,5 мм	ок. 2,5 кг/м <sup>2</sup>	
	Фракция зерна 2,0 мм	ок. 3,2 кг/м <sup>2</sup>	
	Фракция зерна 3,0 мм	ок. 4,0 кг/м <sup>2</sup>	
	Фракция зерна 4,0 мм	ок. 4,7 кг/м <sup>2</sup>	
	Для определения оптимального расхода провести пробную покраску на объекте		
Погодные условия	При обработке и просыхании температура воздуха должна быть не ниже +5 °С.		
	Не проводить работы при прямом солнечном облучении.		
	Внимание: в ветреную погоду время просыхания сокращается.		

<b>Способ применения</b>	Время высыхания	ок. 12 – 48 часов, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха	
	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора	
	Механическая переработка	Информация по запросу	
<b>Форма поставки</b>	Номер артикула	Фракция зерна 1,5 мм	01009
		Фракция зерна 2,0 мм	01010
		Фракция зерна 3,0 мм	01016
		Фракция зерна 4,0 мм	01022
	Упаковка	пластиковое ведро 25 кг нетто	
Цвет	Белый и подкрашенный		
	При обработке поверхностей, составляющих единое целое, использовать штукатурку одного номера цвета.		
<b>Прочие сведения</b>	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов	
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от морозов, не менее 1 года.	

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299