

# Декоративная силиконовая штукатурка Siliconharzputz T

Декоративная штукатурка на основе силиконовой смолы

<b>Область применения</b>	<p>Декоративная структурная для наружной отделки минеральных поверхностей стен и потолков</p> <p>Применяется в фасадных системах alsecco</p>	
<b>Свойства продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ высокая погодоустойчивость</li> <li>■ водоотталкивающие свойства по DIN 18550</li> <li>■ высокая надежность от поражения микроорганизмами</li> <li>■ высоко эластичная</li> <li>■ высокая паропроницаемость</li> <li>■ широкая цветовая палитра</li> <li>■ стойкость к высоким механическим нагрузкам</li> <li>■ простота обработки</li> <li>■ многообразие фактур благодаря различным размерам зернистости</li> </ul>	
<b>Технические характеристики</b>	Связующая база	<p>Эмульсия силиконовой смолы</p> <p>Дисперсия акриловой смолы</p>
	Удельный вес	ок. 1,8 г/см <sup>3</sup>
	Диффузионно-эквивалентная толщина воздушной прослойки (3,0 мм)	<p><math>s_d</math> : ок. 0,20 м по DIN EN ISO 7783</p> <p>Предельное значение: <math>s_d \leq 2,0</math> м</p>
	Капиллярное водопоглощение	<p><math>w</math> : ок. 0,14 кг / (м<sup>2</sup>h<sup>1/2</sup>) по DIN 52617</p> <p>Предельное значение: <math>w \leq 1,0</math> кг / (м<sup>2</sup>h<sup>1/2</sup>)</p>
<b>Способ применения</b>	Подготовительные работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отливы и выступающие детали обклеить защитой пленкой</li> <li>- откосы проемов предварительно прошпаклевать</li> </ul>



Способ применения	Подготовка основания	<ul style="list-style-type: none"> <li>- очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность</li> <li>- перед нанесением декоративной штукатурки рекомендуется обработать поверхности грунтовкой типа Sc</li> </ul>									
		<p>обработать основания по следующим принципам:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Основание</th> <th>Обработка</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью</td> <td>Грунтовка Альсиколор В</td> </tr> <tr> <td>Фиброцементные плиты</td> <td>Грунтовка Альсиколор В</td> </tr> </tbody> </table>		Основание	Обработка	Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью	Грунтовка Альсиколор В	Фиброцементные плиты	Грунтовка Альсиколор В		
	Основание	Обработка									
Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью	Грунтовка Альсиколор В										
Фиброцементные плиты	Грунтовка Альсиколор В										
Подготовка раствора	готова к применению максимальное содержание воды 2%										
Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нанести штукатурку шпателем из нержавеющей стали на толщину фракции зерна и через короткое время растереть ее с помощью пластмассового шпателя</li> <li>- во избежание образования сгустков в структурном слое части поверхности, составляющее единое целое, обработать без перерыва</li> <li>- фасады с большими площадями поделить на участки, последовательно наносить штукатурку «мокрым по мокрому» и структурировать</li> </ul>										
Расход	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Фракция зерна 1,5 мм</td> <td>ок. 2,4 кг/м<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Фракция зерна 2,0 мм</td> <td>ок. 3,1 кг/м<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Фракция зерна 3,0 мм</td> <td>ок. 4,0 кг/м<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Фракция зерна 4,0 мм</td> <td>ок. 5,5 кг/м<sup>2</sup></td> </tr> </tbody> </table>	Фракция зерна 1,5 мм	ок. 2,4 кг/м <sup>2</sup>	Фракция зерна 2,0 мм	ок. 3,1 кг/м <sup>2</sup>	Фракция зерна 3,0 мм	ок. 4,0 кг/м <sup>2</sup>	Фракция зерна 4,0 мм	ок. 5,5 кг/м <sup>2</sup>	<p>Для определения оптимального расхода провести пробную покраску на объекте</p>	
Фракция зерна 1,5 мм	ок. 2,4 кг/м <sup>2</sup>										
Фракция зерна 2,0 мм	ок. 3,1 кг/м <sup>2</sup>										
Фракция зерна 3,0 мм	ок. 4,0 кг/м <sup>2</sup>										
Фракция зерна 4,0 мм	ок. 5,5 кг/м <sup>2</sup>										
Погодные условия	<p>При покраске и просыхании температура должна быть не ниже +5 °С. Не проводить работы при прямом солнечном облучении. Внимание: в ветреную погоду время просыхания сокращается</p>										
Время просыхания	ок. 1 - 2 дней, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха										



Очистка инструмента С помощью воды до высыхания раствора

<b>Способ применения</b>	Механическая переработка	Информация по запросу
<b>Форма поставки</b>	Номер артикула	01085
	Упаковка	пластиковое ведро 25 кг нетто
	Цвет	Белый и подкрашенный Использовать штукатурку и краску одного номера по колористическому альбому.
<b>Прочие сведения</b>	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299