

# Декоративная штукатурка Traufelputz MP

Минеральная декоративная структурная штукатурка

<b>Область применения</b>	<p>Декоративная структурная штукатурка по DIN 18550</p> <p>Для наружной и внутренней отделки минеральных поверхностей стен и потолков</p> <p>Применяется в фасадных системах alsecco</p>	
<b>Свойства продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ высокая погодоустойчивость</li> <li>■ водооталкивающие свойства по DIN 18550</li> <li>■ высокая паропроницаемость</li> <li>■ стойкость к высоким механическим нагрузкам</li> <li>■ высокая устойчивость к вредным воздействиям окружающей среды</li> <li>■ многообразие фактур благодаря различным размерам зернистости</li> </ul>	
<b>Технические характеристики</b>	Связующая база	Минеральное связующее средство по DIN 1060 и DIN 1164, дисперсионный порошок синтетической смолы
	Объемная плотность в застывшем виде	ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>
	Диффузионно-эквивалентная толщина воздушной прослойки (3,0 мм)	$s_d \leq 0,1$ м по DIN 52615 Предельное значение: $s_d \leq 2,0$ м
	Капиллярное водопоглощение	$w < 0,2$ кг / (м <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> ) по DIN 52617 Предельное значение: $w \leq 1,0$ кг / (м <sup>2</sup> h <sup>1/2</sup> )
<b>Способ применения</b>	Подготовительные работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- откосы проемов предварительно прошпаклевать и выровнять</li> <li>- обклеить защитной пленкой оконные отливы и выступающие элементы</li> </ul>
	Подготовка основания	<ul style="list-style-type: none"> <li>- очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность</li> <li>- штукатурка нижнего слоя должна равномерно просохнуть во избежание изменений цвета штукатурки верхнего слоя</li> <li>- перед нанесением декоративной штукатурки рекомендуется обработать поверхности грунтовкой типа П</li> </ul>



<b>Способ применения</b>	Подготовка основания	обработать основания по следующим принципам:	
		Основание	Обработка
		Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью	Гидро-тифгрунд
		Фиброцементные плиты	Гидро-тифгрунд
		Гипсокартонные плиты	Грунтовка путцгрунд 1600
	Подготовка раствора	Содержимое мешка (25 кг) развести с помощью электромиксера приблизительно в 5,9 л воды.  Примерно через 2 минуты размешать еще раз.	
	Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- нанести штукатурку шпателем из нержавеющей стали на толщину фракции зерна и через короткое время растереть ее с помощью пластмассового шпателя.</li> <li>- во избежание образования сгустков в структурном слое части поверхности, составляющее единое целое, обработать без перерыва.</li> <li>- фасады с большими площадями поделить на участки, последовательно наносить штукатурку «мокрым по мокрому» и структурировать.</li> <li>- дополнительная окраска краской Альсиколор-Кваттро позволит снизить риск поражения микроорганизмами.</li> </ul>	
	Расход	Фракция зерна 2,0 мм	ок. 2,7 кг/м <sup>2</sup>
		Фракция зерна 3,0 мм	ок. 3,5 кг/м <sup>2</sup>
		Фракция зерна 4,0 мм	ок. 4,3 кг/м <sup>2</sup>
		Фракция зерна 5,0 мм	ок. 5,1 кг/м <sup>2</sup>
		Для определения оптимального расхода провести пробную покраску на объекте	
	Погодные условия	<p>При нанесении и высыхании температура воздуха должна быть не ниже + 3 °С.</p> <p>Защищать от слишком быстрого высыхания, не проводить работы при прямом солнечном облучении.</p> <p>Внимание: в ветреную погоду время просыхания сокращается</p>	

<b>Способ применения</b>	Время просыхания	ок. 1 – 2 дней, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха
	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора
	Механическая переработка	Информация по запросу
<b>Форма поставки</b>	Номер артикула	01001
	Упаковка	Бумажный мешок 25 кг нетто
	Цвет	Белый и подкрашенный  Ввиду их специфических свойств при использовании подкрашенных минеральных штукатурок не всегда удается избежать отклонений от основного цвета и образования пятен.  При использовании подкрашенных штукатурок рекомендуется дополнительная окраска в один слой выравнивающей краской.
<b>Прочие сведения</b>	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299