

Декоративная штукатурка / Traufelputz

Декоративная штукатурка на основе синтетической смолы с червячной структурой

Область применения	<p>Декоративная штукатурка по DIN 18558 для наружной отделки стен и потолков с высококачественными, чистыми минеральными добавками</p> <p>Применяется в фасадных системах alsecco</p>		
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ■ высокая погодоустойчивость ■ водоотталкивающие свойства по DIN 18550 ■ не вымывается атмосферными осадками ■ высокая паропроницаемость ■ практически неограниченный выбор цветовых оттенков ■ стойкость к высоким механическим нагрузкам ■ высоко эластичная ■ хорошая сцепляемость со всеми основаниями ■ многообразие фактур благодаря различным размерам фракции зерна 		
Технические характеристики	Связующая база	Терполимерная дисперсия синтетической смолы	
	Удельный вес	ок. 1,85 г/см ³	
	Диффузионно-эквивалентная толщина воздушной прослойки (3,0 мм)	s_d : 0,36 м по DIN EN ISO 7783 Предельное значение: $s_d \leq 2,0$ м	
	Влагопроницаемость	w : ок. 0,14 кг / (м ² h ^{1/2}) по DIN EN 1062 Предельное значение: $w \leq 0,5$ кг / (м ² h ^{1/2})	
Способ применения	Подготовительные работы	<ul style="list-style-type: none"> - обклеить защитной пленкой оконные отливы и выступающие элементы - откосы проемов предварительно оштукатурить 	
	Подготовка основания	<ul style="list-style-type: none"> - очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность - перед нанесением декоративной штукатурки рекомендуется обработать поверхности грунтовкой типа П 	



Способ применения	Подготовка основания	обработать основания по следующим принципам:	
		Основание	Обработка
		Бетон	Не требуется
		Штукатурки типа МГ П II, III	Не требуется
		Штукатурки типа МГ П II, III, с песчаной поверхностью	Грунтовка Гидро-тифгрунд
	Подготовка раствора	<p>Готовая к применению</p> <p>До готовой козксистенции можно добавить макс. 1% воды</p>	
	Обработка	<ul style="list-style-type: none"> - нанести штукатурку шпателем из нержавеющей стали на толщину фракции зерна и через короткое время растереть ее с помощью пластмассового шпателя. - во избежание образования сгустков в структурном слое части поверхности, составляющее единое целое, обработать без перерыва. - фасады с большими площадями поделить на участки, последовательно наносить штукатурку «мокрым по мокрому» и структурировать. - дополнительная окраска краской Альсиколор-Кваттро позволит снизить риск поражения микроорганизмами. 	
	Расход	<p>Фракция зерна 1,5 мм ок. 2,5 кг/м²</p> <p>Фракция зерна 2,0 мм ок. 3,2 кг/м²</p> <p>Фракция зерна 3,0 мм ок. 4,5 кг/м²</p> <p>Фракция зерна 4,0 мм ок. 5,5 кг/м²</p> <p>Для определения оптимального расхода провести пробную нанесение на объекте</p>	
	Погодные условия	<p>При нанесении и высыхании температура воздуха должна быть не ниже + 5 °С.</p> <p>Не проводить работы при прямом солнечном облучении.</p> <p>Внимание: в ветреную погоду время просыхания сокращается</p>	
	Время просыхания	ок. 12 – 48 дней, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха	
	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора	

Способ применения	Механическая переработка	Информация по запросу
Форма поставки	Упаковка	Пластиковое ведро ок. 25 кг нетто
	Цвет	Белый и подкрашенный При использовании подкрашенных штукатурок на единой поверхности рекомендуется использовать материал из одной партии.
Прочие сведения	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте, защищенном от морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299

alsecco GmbH & Co. KG
Kupferstraße 50
36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330

