

Alsicolor Hydroelast

Эластичная краска для восстановительных работ и декоративных профилей.

Области применения	<p>Санация мелких трещин на оштукатуренной поверхности, трещин в штукатурной оболочке, в стыковых и горизонтальных швах. Цветное оформление декоративных профилей Faceboard LG и Faceboard EPS. Нельзя наносить на штукатурки растворной группы I согласно DIN V 18550 или CS I согласно DIN EN 998.</p>		
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая степень защиты от карбонизации • Повышенная способность к перекрыванию трещин • Высокоэластичные материал, в том числе и при температуре от 0°C до -20°C • Устойчивость к атмосферным воздействиям, к ливням • Пропускает водяной пар • Водоотталкивающие свойства • Колеруется • Шелковисто-матовый • Доступны разнообразные цветовые решения в системе alsecco-Creativ-Color-System 		
Технические характеристики	Связующее	Чистый акрилат	
	Специфический вес	Ок. 1,3 г/см ³	
	Диффузионное сопротивление	Sd > 50 м против CO ₂ Sd < 4 м против пара H ₂ O	
	Водопроницаемость	W < 0,012 кг/(м ² ч ^{1/2}) согласно DIN EN 1062	
	Укрывистость	Ок. 90%	
Указания по применению	<p>Подготовка подложки</p> <p>Все подложки должны быть сухими, чистыми, без снижающих адгезию остатков, с несущей способностью.</p> <p>Сильно впитывающие подложки и подложки, нуждающиеся в укреплении, следует загрунтовать материалом Hydro-Tiefgrund.</p>		

Указания по применению	<p>Применение для восстановительных работ</p> <ul style="list-style-type: none"> Шпатлевочный слой должен быть нанесен минимум 5 дней назад. Восстановленные шпатлеванные участки необходимо покрыть 3 слоями Alsicolor Hydroelast. <p>1 слой</p> <ul style="list-style-type: none"> Разбавить Alsicolor Hydroelast 20% воды. Нанести кистью, валиком или распылителем. Минимальное количество наносимого разбавленного материала: ок. 230 г/м² или 190 мл/м². <p>2 и 3 слой</p> <ul style="list-style-type: none"> После высыхания предыдущего слоя нанести материал в неразбавленном состоянии. Минимальное количество наносимого неразбавленного материала: ок. 230 г/м² на слой или 190 мл/м² на слой. 											
	<p>Применение для декоративных профилей Faceboard LG и Faceboard EPS</p> <ul style="list-style-type: none"> Нанести кистью, валиком или распылителем. На верхней стороне декоративных профилей с выступом более 10 см, который потом не будет облицован листовым металлом, требуется нанесение материала Alsicolor Hydroelast в 3 слоя. При этом во второй слой укладывается полиэфирный флизелин Polyestervlies K30 в хорошо пропитанном состоянии. <p>1 слой</p> <ul style="list-style-type: none"> Разбавить Alsicolor Hydroelast 20% воды. Минимальное количество наносимого разбавленного материала: На Faceboard LG: 600 г/м² или 450 мл/м². На Faceboard EPS: 270 г/м² или 200 мл/м². <p>2 и 3 слой</p> <ul style="list-style-type: none"> После высыхания предыдущего слоя нанести материал в неразбавленном состоянии. При укладке флизелина Polyestervlies K30, второй слой наносится в технике «свежее по свежему». Минимальное количество наносимого неразбавленного материала: ок. 270 г/м² на слой или 200 мл/м² на слой. При укладке флизелина Polyestervlies K30 ок. 320 г/м² или 250 мл/м² в этом слое. 											
	<p>Расход</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Слой</th> <th>Faceboard LG</th> <th>Faceboard EPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>450 мл или 600 г</td> <td>200 мл или 270 г</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Без Polyestervlies K30: 200 мл или 270 г, с Polyestervlies K30 250 мл или 320 г</td> <td>Без Polyestervlies K30: 200 мл или 270 г, с Polyestervlies K30 250 мл или 320 г</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>200 мл или 270 г</td> <td>200 мл или 270 г</td> </tr> </tbody> </table> <p>Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объекте.</p>	Слой	Faceboard LG	Faceboard EPS	1	450 мл или 600 г	200 мл или 270 г	2	Без Polyestervlies K30: 200 мл или 270 г, с Polyestervlies K30 250 мл или 320 г	Без Polyestervlies K30: 200 мл или 270 г, с Polyestervlies K30 250 мл или 320 г	3	200 мл или 270 г
Слой	Faceboard LG	Faceboard EPS										
1	450 мл или 600 г	200 мл или 270 г										
2	Без Polyestervlies K30: 200 мл или 270 г, с Polyestervlies K30 250 мл или 320 г	Без Polyestervlies K30: 200 мл или 270 г, с Polyestervlies K30 250 мл или 320 г										
3	200 мл или 270 г	200 мл или 270 г										

	Указания по погодным условиям	Во время применения и сушки температура не должна опускаться ниже +5°. Начальная клейкость поверхности является специфическим свойством продукта и быстро сокращается при атмосферном воздействии / УФ-излучении.
	Время сушки	Ок. 4-8 часов. Зависит от температуры и относительной влажности воздуха.
	Чистка инструментов	Инструменты помыть водой после работы.
	Автоматическое нанесение	Обращайтесь за дополнительной информацией по автоматическому нанесению продукта.
Форма поставки	Упаковка	Ведро из полипропилена ок. 15 л
	Цвет	Белый, колерованный.
Прочие указания	Транспортировка	Неопасный товар.
	Хранение	Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке мин. 1 год.
	Сведения о VOC	Граничная величина ЕС для содержания VOC для данного продукта (кат. A/c): 40 г/л (2010). Данный продукт содержит максимум 40 г/л VOC.
	Указания по безопасности	R 52/53: вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие S 2: хранить в недоступном для детей месте S 26: при попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу S 28: при попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом S 29: не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву По запросу предоставляется паспорт безопасности ЕС.

alsecco GmbH & Co. KG
 Kupferstraße 50
 D-36208 Wildeck
 Telefon 03 69 22 / 88-0
 Telefax 03 69 22 / 88-330
 Internet: www.alsecco.de

Данная Техническая информация соответствует современному уровню знаний и основывается на нашем многолетнем опыте и испытаниях. Она действует в сочетании с нашими директивами по применению. Мы не берем на себя ответственность за принципиальное действие наших рекомендаций из-за различных свойств подложек и разнообразия областей и способов применения, находящихся за пределами нашей области влияния. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от сведений в нашей документации, должны быть зафиксированы в письменной форме. Мы оставляем за собой право на внесение изменений по техническим или строительно-правовым причинам. Уточните у вашего профессионального консультанта наличие актуальной редакции технической информации.

PD 0273/1113