

Alsicolor Finish

Фасадная краска для минеральных подложек и подложек на основе синтетических смол.

Области применения	Фасадная краска для выравнивания цвета колерованных минеральных структурных штукатурок.	
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> • Устойчивость к атмосферным воздействиям • Высокая пропускающая способность водяного пара • Водоотталкивающие свойства • Высокая укрывистость • Матовый • Колеруется в системе alsecco-Creativ-Color-System 	
Технические характеристики	Связующее	Эмульсия силиконовой смолы Дисперсия акриловой смолы
	Классификация согласно инструкции BFS № 26	Класс В Группа пигментов 1 (для всех цветовых тонов alsecco-Creativ-Color-System 2.0, обозначенных *) Группа пигментов 2-3 (для цветовых тонов alsecco-Creativ-Color-System 2.0, не обозначенных *, классификация по запросу)
	Специфический вес	Ок. 1,5-1,6 г/см ³
	Эквивалентная диффузии толщина воздушного слоя	sd: ок. 0,07м согласно DIN EN ISO 7783 класс V1 (высокая степень) согласно DIN EN 1062
	Водопроницаемость	w: ок. 0,1 кг/(м ² ч ^{1/2}) согласно DIN EN 1062 Класс W3 (низкая степень) согласно DIN EN 1062
	Укрывистость	Ок. 90%



Указания по применению	Подготовка подложки	<p>Все подложки должны быть сухими, чистыми, без снижающих адгезию остатков.</p> <p>Подложки следует предварительно обработать в соответствии со следующими указаниями:</p> <table border="1"> <tr> <td>Минеральные штукатурки и штукатурки на основе дисперсии синтетической смолы, обветренные</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Минеральные штукатурки и штукатурки на основе дисперсии синтетической смолы, новые</td> <td>Без обработки</td> </tr> <tr> <td>Минеральные подштукатурные поверхности, обветренные</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Старые покрытия с меловой осыпью</td> <td>Hydro-Tiefgrund</td> </tr> <tr> <td>Отслаивающиеся старые покрытия без несущей способности</td> <td>Удалить</td> </tr> </table>	Минеральные штукатурки и штукатурки на основе дисперсии синтетической смолы, обветренные	Hydro-Tiefgrund	Минеральные штукатурки и штукатурки на основе дисперсии синтетической смолы, новые	Без обработки	Минеральные подштукатурные поверхности, обветренные	Hydro-Tiefgrund	Старые покрытия с меловой осыпью	Hydro-Tiefgrund	Отслаивающиеся старые покрытия без несущей способности	Удалить
	Минеральные штукатурки и штукатурки на основе дисперсии синтетической смолы, обветренные	Hydro-Tiefgrund										
	Минеральные штукатурки и штукатурки на основе дисперсии синтетической смолы, новые	Без обработки										
	Минеральные подштукатурные поверхности, обветренные	Hydro-Tiefgrund										
	Старые покрытия с меловой осыпью	Hydro-Tiefgrund										
	Отслаивающиеся старые покрытия без несущей способности	Удалить										
	Смешивание	Продукт готов к применению. Можно разбавить макс. 5% воды.										
	Применение	Нанести один слой материала кистью, валиком или распылителем и выровнять. Наносить в технике «мокрое по мокрому» без наложений. Двухслойное нанесение требуется, если между цветовым тоном подложки и цветовым тоном Alsicolor Finish существует разница в коэффициенте яркости более 10%.										
Расход	Ок. 160-220 мл на слой на м ² . Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объекте.											
Указания по погодным условиям	Во время применения и сушки температура не должна опускаться ниже +5°. Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре или на теплую подложку. Если нет уверенности в том, что минимальная температура при нанесении будет соблюдена, существует возможность применения морозостойких продуктов в качестве альтернативы. За более подробной информацией по данной группе продуктов обращайтесь к консультантам.											
Время сушки	Ок. 8 часов. Зависит от температуры и относительной влажности воздуха.											
Чистка инструментов	Инструменты помыть водой после работы.											
Форма поставки	Упаковка	Ведро из полипропилена ок. 15 л										
	Цвет	Белый, колерованный.										

Прочие указания	Транспортировка	Неопасный товар.
	Хранение	Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке мин. 1 год.
	Сведения о VOC	Граничная величина ЕС для содержания VOC для данного продукта (кат. A/c): 40 г/л (2010). Данный продукт содержит максимум 40 г/л VOC.
	Указания по безопасности	R 52/53: вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие S 2: хранить в недоступном для детей месте S 26: при попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу S 28: при попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом S 29: не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву По запросу предоставляется паспорт безопасности ЕС.
	Данный продукт имеет высокую степень качества. Однако при высоком биогенном потенциале невозможно полностью исключить поражение микроорганизмами. Обратитесь ха консультацией по этому вопросу.	

alsecco GmbH & Co. KG
 Kupferstraße 50
 D-36208 Wildeck
 Telefon 03 69 22 / 88-0
 Telefax 03 69 22 / 88-330
 Internet: www.alsecco.de

Данная Техническая информация соответствует современному уровню знаний и основывается на нашем многолетнем опыте и испытаниях. Она действует в сочетании с нашими директивами по применению. Мы не берем на себя ответственность за принципиальное действие наших рекомендаций из-за различных свойств подложек и разнообразия областей и способов применения, находящихся за пределами нашей области влияния. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от сведений в нашей документации, должны быть зафиксированы в письменной форме. Мы оставляем за собой право на внесение изменений по техническим или строительно-правовым причинам. Уточните у вашего профессионального консультанта наличие актуальной редакции технической информации.

PD 0514/0113