

## Alsicolor Sc

Фасадная краска на основе силиконовой смолы.

<b>Области применения</b>	<p>Краска на основе силиконовой смолы для любых современных и исторических фасадов.</p> <p>Не подходит для применения на штукатурках растворной группы PI a,b.</p>	
<b>Свойства продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Устойчивость к воздействию вредных веществ в воздухе</li> <li>• Высокая пропускающая способность водяного пара, максимальная плотность диффузионного потока согласно DIN EN 1062</li> <li>• Простота в применении без образования пятен</li> <li>• Матовый</li> <li>• Высокая укрывистость</li> <li>• Колеруется в системе alsecco-Creativ-Color-System</li> <li>• Устойчивость к УФ</li> <li>• Высокая степень защиты от появления микроорганизмов при минимум двухслойном нанесении</li> </ul>	
<b>Технические характеристики</b>	Связующее	Эмульсия силиконовой смолы Дисперсия акриловой смолы
	Классификация согласно инструкции BFS № 26	Класс А Группа пигментов 1 (для всех цветовых тонов alsecco-Creativ-Color-System 2.0, обозначенных *) Группа пигментов 2-3 (для цветовых тонов alsecco-Creativ-Color-System 2.0, не обозначенных *, классификация по запросу)
	Специфический вес	Ок. 1,5 г/см <sup>3</sup>
	Эквивалентная диффузии толщина воздушного слоя	sd: ок. 0,1м согласно DIN EN ISO 7783 класс V1 (высокая степень) согласно DIN EN 1062
	Водопроницаемость	w: менее 0,1 кг/(м <sup>2</sup> ч <sup>1/2</sup> ) согласно DIN EN 1062 Класс W3 (низкая степень) согласно DIN EN 1062

<b>Указания по применению</b>	Подготовка подложки	Все подложки должны быть сухими, чистыми, без снижающих адгезию остатков.	
		Сильно впитывающие минеральные подложки необходимо загрунтовать материалами Alsicolorgrund W или Hydro-Tiefgrund. При необходимости укрепить материалом Hydro-Tiefgrund.	
		Подложки следует предварительно обработать в соответствии со следующими указаниями:	
		Минеральные штукатурки и штукатурки на основе дисперсии синтетической смолы, обветренные	Hydro-Tiefgrund
		Минеральные штукатурки и штукатурки на основе дисперсии синтетической смолы, новые	Без обработки
		Минеральные подштукатурные поверхности, обветренные	Hydro-Tiefgrund
	Старые покрытия с меловой осыпью	Hydro-Tiefgrund	
	Отслаивающиеся старые покрытия без несущей способности	Удалить	
Применение	Нанести материал Alsicolor Sc кистью или валиком минимум в два слоя. 1 слой разбавить макс. 5% воды. 2 слой разбавить макс. 3% воды.		
Расход	Ок. 180-230 мл на слой на м <sup>2</sup> . Точная величина расхода определяется при пробном нанесении на объекте.		
Указания по погодным условиям	Во время применения и сушки температура не должна опускаться ниже +5°. Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре или на теплую подложку. Если нет уверенности в том, что минимальная температура при нанесении будет соблюдена, существует возможность применения морозостойких продуктов в качестве альтернативы. За более подробной информацией по данной группе продуктов обращайтесь к консультантам.		
Время сушки	Ок. 12 часов. Зависит от температуры и относительной влажности воздуха.		
Чистка инструментов	Инструменты помыть водой после работы.		
<b>Форма поставки</b>	Упаковка	Ведро из полипропилена ок. 15 л	
	Цвет	Белый, колерованный.	



Прочие указания	Транспортировка	Неопасный товар.
	Хранение	Хранить в прохладном месте, защищенном от мороза. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке мин. 1 год.
	Сведения о VOC	Граничная величина ЕС для содержания VOC для данного продукта (кат. A/c): 40 г/л (2010). Данный продукт содержит максимум 20 г/л VOC.
	Указания по безопасности	R 52/53: вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие  S 2: хранить в недоступном для детей месте  S 26: при попадании в глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу  S 28: при попадании на кожу сразу смыть большим количеством воды с мылом  S 29: не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву  По запросу предоставляется паспорт безопасности ЕС.
	Продукт обеспечивает высокую степень защиты от микроорганизмов, однако длительное отсутствие поражения не может быть гарантировано.	

**alsecco GmbH & Co. KG**  
 Kupferstraße 50  
 D-36208 Wildeck  
 Telefon 03 69 22 / 88-0  
 Telefax 03 69 22 / 88-330  
 Internet: [www.alsecco.de](http://www.alsecco.de)

Данная Техническая информация соответствует современному уровню знаний и основывается на нашем многолетнем опыте и испытаниях. Она действует в сочетании с нашими директивами по применению. Мы не берем на себя ответственность за принципиальное действие наших рекомендаций из-за различных свойств подложек и разнообразия областей и способов применения, находящихся за пределами нашей области влияния. Рекомендации наших сотрудников, отличающиеся от сведений в нашей документации, должны быть зафиксированы в письменной форме. Мы оставляем за собой право на внесение изменений по техническим или строительно-правовым причинам. Уточните у вашего профессионального консультанта наличие актуальной редакции технической информации.

PD 0512/0113