

# Герметик Alseccoflex MS

Мягкоэластичный полиуретановый герметик, однокомпонентный

<b>Область применения</b>	Материал для эластичного заполнения стыков зданий, примыкающих и пограничных швов при отделке керамикой, стыков горизонтальных поверхностей с фасадной системой	
<b>Свойства продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ стойкий против старения и погодных условий</li> <li>■ совместим с краской</li> <li>■ затвердевает при влажном воздухе</li> <li>■ общая допустимая деформация 25%</li> <li>■ надежная герметизация за счет высокой сцепляемости и растяжимости</li> </ul>	
<b>Технические характеристики</b>	Химическая база	Полиуретан
	Плотность	ок. 1,3 г/см <sup>3</sup>
	Паровлопроницаемость	$\mu < 10.000$
<b>Способ применения</b>	Подготовительные работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- кромки стыков должны быть очищены от субстанций, снижающих адгезивность</li> <li>- основания с сильной поглощающей способностью обработать грунтовкой ПУ-праймер</li> </ul>
	Подготовка основания	<ul style="list-style-type: none"> <li>- очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность.</li> <li>- промерить стыки с помощью уплотнительного шнура ПЕ, в соответствии с DIN 18540</li> </ul>
	Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ввести ПУ-флекс с помощью пистолета равномерно в стыки.</li> <li>- образовавшуюся корку устранить с помощью средств, не содержащих поверхностно-активные вещества.</li> <li>- если стыки в последующем должны быть окрашены, проверить совместимость с красящими веществами.</li> <li>- материал не обеспечивает сцепление по стыкам утеплителя и полистирола</li> </ul>
<b>Расход</b>	<p>ок. 200 мл на 15 мм ширины стыка, 8 мм глубины на 1 м стыка</p> <p>Для определения оптимального расхода провести пробное нанесение на объекте</p>	



<b>Способ применения</b>	Погодные условия	При обработке и просыхании температура должна воздуха быть не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С.
	Время просыхания	ок. 2 до 3 мм – 24 часа.  Образование корки – приблизительно через 1 – 2 часа.  Полное высыхание – в зависимости от глубины стыка – через 2 – 5 дней.  Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха
	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора
<b>Формы поставки</b>	Номер артикула	Белый: 806232 Серый бетон: 806237
	Упаковка	Тюбик 290 мл
	Цвет	Белый и серый бетон
<b>Прочие сведения</b>	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от + 10 до + 25 °С не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299