

Герметик Деммфлекс / Dämmflex

Уплотнительная масса (DIN 18540) для герметизации соединительных швов

Область применения	Уплотнительная масса для долгосрочной герметизации соединительных швов в фасадных системах alsecco	
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"> ■ устойчивость к вымыванию дождем ■ погодоустойчивый ■ совместимый с краской ■ эластичный ■ высокая восстанавливающая способность ■ однокомпонентный состав обеспечивает быстрое и простое применение 	
Технические характеристики	Связующая база	дисперсия акрилата
	Удельный вес	ок. 1,6 г/см ³
Способ применения	Подготовительные работы	Для образования чистых швов обклеить защитной пленкой примыкающие поверхности
	Подготовка основания	<ul style="list-style-type: none"> - очистить, выровнять, удалить субстанции, снижающие адгезивность - основание должно быть влажным, но не мокрым
	Обработка	<ul style="list-style-type: none"> - ввести герметик ручным пистолетом в подготовленные швы и выровнять с помощью кисти и воды - за один прием использовать только такое количество материала, которое можно выровнять до высыхания
	Расход	<p>ок. 50 - 150 мл на метр погонный шва (в зависимости от сечения)</p> <p>Для определения оптимального расхода провести пробное нанесение на объекте</p>
	Погодные условия	При обработке и высыхании температура воздуха должна быть не ниже + 5 °С.
	Время просыхания	ок. 5 – 20 дней, в зависимости от толщины шва, температуры и относительной влажности воздуха. При неблагоприятных погодных условиях время просыхания может быть больше.
Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора	



Формы поставки	Номер артикула	795254
	Упаковка	Пакет 400 мл
	Цвет	Белый
Прочие сведения	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом месте, защищенном от морозов, не менее 1 года

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299

alsecco GmbH & Co. KG
Kupferstraße 50
36208 Wildeck
Telefon 03 69 22 / 88-0
Telefax 03 69 22 / 88-330



FASSADENKOMPETENZ