

# Монтажная пена / Füllschaum B1

Монтажная пена для заполнения швов между плитами утеплителя из пенополистирола

<b>Область применения</b>	Заполнение горизонтальных и стыковых швов шириной до 1 см между плитами утеплителя из пенополистирола	
	Заполнение и герметизация полостей и швов	
<b>Свойства продукта</b>	■ надежное устранение мостиков холода	
	■ точная дозировка за счет экономного выталкивания	
	■ высокая сцепляемость с вспененным полистиролом и твердым ПВХ и т.п.	
	■ быстрота обработки	
	■ хорошая звукоизоляция	
	■ длительный срок годности	
<b>Технические характеристики</b>	Выталкивающий газ	без фреона
	Класс материала	B2 по DIN 4102
	Теплопроводность	ок. 0,04 В(мК)
	Пенообразование	ок. 30 – 40 %
	Водопоглощение	ок. 0,3 Vol. %
	Термостойкость	- 40°C до + 130°C
	<b>Способ применения</b>	Подготовка основания
Обработка		<ul style="list-style-type: none"> <li>- пену наносить с помощью монтажного пистолета alsecco</li> <li>- перед применением встряхнуть баллон ок. 20 раз и перевернуть на пистолет</li> <li>- баллон держать постоянно вентиляем вниз</li> <li>- выход пены регулировать с помощью спускового крючка и дозировочного винта</li> <li>- при нанесении нескольких слоев делать промежуточное смачивание</li> </ul>



<b>Способ применения</b>	Расход	в зависимости от ширины швов
	Погодные условия	Применять при температуре от +5 до + 35 °С. Оптимальная температура + 20 °С. Защищать от прямых солнечных лучей
	Время высыхания	Зависит от температуры, влажности и толщины нанесенного слоя: - через 10 мин. сохраняет клейкость - через 45 мин. можно обрезать - через 24 часа можно обрабатывать
	Очистка инструмента	С помощью растворителя Р до высыхания материала
<b>Формы поставки</b>	Номер артикула	16700
	Упаковка	баллон 750 мл расширение - до 45 л
	Цвет	светло-желтый
<b>Прочие сведения</b>	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	в закрытой оригинальной упаковке, в сухом прохладном месте, в вертикальном положении - не менее 9 месяцев

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299