

# Заполнитель швов A / Fugenmörtel A

Минеральный заполнитель швов для клинкерного и керамического покрытия на фасадных системах alsecco

<b>Область применения</b>	Заполнение швов на клинкерных и керамических покрытиях	
<b>Свойства продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ высокая погодоустойчивость</li> <li>■ морозо-и влагостойкость</li> <li>■ не вымывается дождевой водой</li> <li>■ водоотталкивающие свойства</li> <li>■ минимальная деформация при усушке</li> <li>■ открытость для диффузии</li> <li>■ наиболее пригоден для применения в многослойных теплоизоляционных системах</li> </ul>	
<b>Технические характеристики</b>	Связующая база	портландцемент по DIN 1164 со специальными добавками
	Объемная плотность в сыром виде	ок. 2, г/см <sup>3</sup>
<b>Способ применения</b>	Подготовительные работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- удалить субстанции, снижающие адгезивность, с кромки швов</li> <li>- подготовить равномерную глубину швов минимум в 6 мм</li> </ul>
	Подготовка основания	Обильно смочить поверхности, не впитавшуюся воду удалить.
	Подготовка раствора	<p>Содержимое мешка (25 кг) развести приблизительно в 2,5 л воды до состояния пастообразной массы.</p> <p>Раствор готовить с помощью электромиксера на малых оборотах или вручную.</p> <p>Во избежание отклонений в цветовом тоне соотношение количества воды и сухой смеси должно быть постоянным.</p> <p>Консистенция готового раствора считается правильной в том случае, если после многократного сжимания рукой она не распадается на ладони, но и не становится слишком липкой.</p> <p>Готовить раствор в количествах, достаточных для переработки в течение 1 часа.</p>



<b>Способ применения</b>	Обработка	<ul style="list-style-type: none"> <li>- заполнить швы раствором и выровнять с помощью мастерка заподлицо с поверхностью</li> <li>- заполнить сначала стыковые, затем горизонтальные швы</li> <li>- аккуратно удалить остатки заполнителя с клинкера или плитки</li> </ul>						
	Расход	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Нормальный формат</td> <td style="width: 70%;">ок. 3 - 6 кг/м<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Узкий формат</td> <td>ок. 4,5 - 8 кг/м<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Другие форматы</td> <td>в зависимости от площади и глубины швов</td> </tr> </table>	Нормальный формат	ок. 3 - 6 кг/м <sup>2</sup>	Узкий формат	ок. 4,5 - 8 кг/м <sup>2</sup>	Другие форматы	в зависимости от площади и глубины швов
	Нормальный формат	ок. 3 - 6 кг/м <sup>2</sup>						
	Узкий формат	ок. 4,5 - 8 кг/м <sup>2</sup>						
Другие форматы	в зависимости от площади и глубины швов							
Погодные условия	<p>При укладке и просыхании температура материала, основания и воздуха должна быть в пределах от + 5 до + 25 °С.</p> <p>Не проводить работы при прямом солнечном облучении и на разогретом основании.</p> <p>Защищать от слишком быстрого просыхания.</p>							
Время просыхания	ок. 24 – 48 часов, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха							
Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора							
<b>Формы поставки</b>	Номер артикула	По цветам						
	Упаковка	Бумажный мешок 25 кг нетто						
	Цвет	Песочно-бежевый Светло-серый Кремнево-розовый Антрацит светлый Антрацит темный Черный						
<b>Прочие сведения</b>	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов						
	Хранение	В закрытой оригинальной упаковке в сухом прохладном месте не менее ½ года						

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендаций не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299