

# Грунтовка Импрегнирунг Ми

Не содержащее растворителей гидрофобное средство

<b>Область применения</b>	Гидрофобная обработка минеральных штукатурок, керамической облицовки и силикатного кирпича	
<b>Свойства продукта</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ концентрат</li> <li>■ высокая проникающая способность</li> <li>■ экологически безопасная</li> <li>■ быстрое создание гидрофобии</li> <li>■ высокая щелочестойкость</li> <li>■ низкая испаряемость при хранении</li> </ul>	
<b>Технические характеристики</b>	Удельный вес	ок. 0,95 г/см <sup>3</sup>
	Активная база	силан / силоксан
	Содержание активного вещества	50% веса
<b>Способ применения</b>	Подготовка основания	Основание должно быть очищено от масляных и других пятен и незакрепленных деталей
	Подготовка раствора	<ul style="list-style-type: none"> <li>- поставляется в виде концентрата и, в зависимости от поглощающей способности основания, готовится 5 – 10% раствор.</li> <li>- Для этого грунтовка разводится в воде в соотношении от 1 : 4 до 1 : 9</li> </ul> <p>В частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- минеральные штукатурки – от 1 : 6 до 1 : 7</li> <li>- облицовочный клинкер – от 1 : 4 до 1 : 5</li> <li>- силикатный кирпич – от 1 : 8 до 1 : 9</li> </ul>
	Обработка	Наносить с помощью кисти, валика или ручного пистолета
<b>Расход</b>		ок. 300 – 500 мл/м <sup>2</sup> на минеральные штукатурки и силикатный кирпич ок. 100 – 150 мл/м <sup>2</sup> на клинкер
		для определения оптимального расхода провести пробное нанесение на объекте



Погодные условия При обработке и просыхании температура воздуха должна быть не ниже + 5°C

<b>Способ применения</b>	Время высыхания	ок. 2 - 6 часов  Низкие температуры и повышенная влажность воздуха увеличивают время высыхания
	Очистка инструмента	С помощью воды до высыхания раствора
<b>Формы поставки</b>	Артикул	006123
	Упаковка	Бутылка 1 л
	Цвет	белый, при высыхании прозрачный
<b>Прочие сведения</b>	Транспортировка	Не принадлежит к категории опасных грузов
	Хранение	в закрытой оригинальной упаковке не менее 9 месяцев при температуре от 0 до + 30 °C

Вышеприведенные данные соответствуют современному уровню наших знаний и базируются на многолетнем опыте и многочисленных тестах. Они являются дополнением к основам обработки и применения продуктов. Обязательства по гарантиям наших рекомендациям не могут быть приняты по причине различных свойств оснований и множества конкретных условий применения и обработки, которые нам не известны. Рекомендации наших сотрудников, которые расходятся с документальными данными, требуют подтверждения в письменной форме. Мы сохраняем за собой право вносить изменения по техническим причинам и вследствие изменения строительных норм. Пожалуйста, обращайтесь за информацией по актуальным характеристикам продуктов к нашим специалистам.

PD 0308/0299